



Technische specificaties GGK kabelkanalen en leidingkokers uit PVC

Grondstof: PVC slagvast

Mechanische eigenschappen:

Dichtheid: 1,55-1,6 g/cm³

Trekvastheid: 40N/mm² , DIN53455

VICAT-vervormingstemp.: 80 °C

Slagvastheid: 8kJ/m² IK08

UV bestendigheid: Goed, UV gestabiliseerd, geschikt voor buitengebruik

Thermische eigenschappen:

Ontvlambaarheid: Moeilijk ontvlambaar (V-0) UL94

Vormvastheid: 65 °C, DIN 53400 / B

Uitzetcoëfficiënt: 5x10⁻⁵

Verwerkingstemperatuur: min -15°C(opslag), -5°C(verwerking), max 60°C

Bestendigheid tegen chemicaliën op aanvraag verkrijgbaar